

11 Veröffentlichungsnummer: 0 337 256 B1

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

- (i) Int. Cl.5: A61K 9/20, A61J 3/10 (45) Veröffentlichungstag der Patentschrift: 19.11.92
- (21) Anmeldenummer: 89105917.2
- Anmeldetag: 05.04.89
- Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen.
- Priorität: 15.04.88 DE 3812567
- Veröffentlichungstag der Anmeldung: 18.10.89 Patentblatt 89/42
- (45) Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung: 19.11.92 Patentblatt 92/47
- (8) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CHIDE ES ER GRIGRIT LINESE
- 69 Entgegenhaltungen: EP-A- 0 240 904 EP-A- 0 240 906 EP-A- 0 275 834

- (73) Patentinhaber: BASF Aktiengesellschaft Carl-Bosch-Strasse 38 W-6700 Ludwigshafen(DE)
- Erfinder: Klimesch, Roger, Dr. Georg-Froeba-Strasse 43 W-6146 Alsbach-Haehnlein 2(DE) Erfinder: Bleckmann, Gerhard Giselherstrasse 9 W-6840 Lampertheim 5(DE) Erfinder: Schlemmer, Lothar Duisbergstrasse 1A W-6701 Maxdorf(DE)

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann iedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen durch kontinuierliches Einwiegen der Einzelkomponenten.

In der Pharmaindustrie werden bisher die einzelnen Komponenten diskontinuierlich abgewogen und gemischt. Wegen der Gefahr einer Entmischung im Falle von unterschiedlichen Schüttgewichten und/oder Fließeigenschaften müssen die Mischpartien relativ klein gehalten und Umfüllvorgänge und größere Transportwege vermieden werden. Dieses Verfahren ist umsätändlich und unwirtschaftlich, außerdem paßt es nicht zu modernen, kontinuierlichen Tablettierverfahren, die ohne eine (bisher stets diskontinuierliche) Granulierung auskommen. Solche Verfahren sind beispielsweise das Direkttäblettieren von Wirkstoff/Hillisstoffmischungen oder das Extrudieren von pharmazeutischen Mischungen, z.B. gemäß den deutschen Anmediungen P. 381221 z.B. von 181221 i.A.

Es besteht in der Pharmaindustrie ein Vorurteil gegen das kontinuierliche Dosieren von Komponenten zur Herstellung einer Mischung. In der Vergangenheit war dieses Vorurteil berechtigt, da die erforderliche 15 Dosiergenauigkeit (±5 % vom Sollwert) nur über größere Zeiträume (mehrere Minuten), nicht aber innerhalb von Kurzzeiträumen (weniger als 1 Minute) gegeben war. Um auf den üblichen Tabletitormaschinen Tabletien herstellen zu Können, deren Gleichmäßigkeit der Zusammenssetzung den Vorschriften der Arzneibücher entspricht, ist eine hohe Konstanz der Dosierung jeder einzelnen Komponente im Sekundenbereich erforderlich.

Durch die Weiterentwicklung der Dosierwaagen unter Einsatz moderner Elektronik (neuester Mikroprozessortechnik) ist die zeitliche Konstanz der Dosierungen entscheidend verbessert worden. Es wurde nun gefunden, daß sie jetzt auch zum Einsatz in der Pharmaindustrie geeignet sind. Dies gilt insbesondere für den Einsatz bei modernen, konfinuierlichen Tablettierverfahren, wie das obengenante Extrusionsverfahren. Im Extruder oder auch im Schneckenteil einer Spritzgußmaschine findet eine weitere Verbesserung der 25 Durchmischung statt, so daß gegebonenfalls auftretende Kurzeilschwankungen in der Mischungszusamensetzung ausgeglichen werden. Deshalb werden diese Tablettierverfahren im Zusammenhang mit dem erfindungsemäßen Dosierverbarhen besonders bevorzuch.

Überraschendarweise wurde festgestellt, daß das erfindungsgemäße kontinuierliche Dosieren nicht nur entgegen dem in der Pharmaindustrie bestehenden Vorurteil praktikabel ist, sondern daß es in vielen Fällen 30 sogar zu einer gleichmäßigeren Dosierung führt als nach dem herkörmtlichen diskontinuierlichen Verfahren, weil hier im Gegensatz zu dort jede Möglichkeit einer Entmischung ausgeschlossen ist, denn die kontinuierliche Dosierung erfolgt unmittelbar am Ort der Tabletiterung.

Über diesen entscheidenden Vorteil hinaus bringt das neue Verfahren erhebliche Vorteile hinsichtlich des Bedarfs an Raum, Zeit und Personal und ist somit bedeutend wirtschaftlicher.

Die kontinuierliche Dosierung von Komponenten ist zwar in der Kunststoffindustrie seit langem üblich, die Übertragung auf die Pharmaindustrie lag jedoch nicht nahe, da zwischen beiden Industrien normalerweise keinerlei Kontakt besteht und die Pharmaindustrie aufgrund ihrer hohen Anforderungen an die Dosiergenauigkeit derartige Verfahren für ihre Zwecke für ungeeignet hält.

Für die Beispiele wurde pro Komponente eine Differential-Dosierwaage der Fa. K-TRON Soder AG,
Niedenfanz, CH-5702, verwendet. Die einzelnen Komponenten wurden mit Hilfe dieser Waagen direkt I den
Trichter eines Extruders, meist vom Typ ZSK 30 der Fa. Werner & Pfleiderer, Stuttgart-Fouerbach, oder
einer Spritzgußmaschine dosiert. Der Durchsatz an Gesamtmischung lag stels im Bereich von 2 bis 5
kg/Sundez. Zur Kontrolle der Gleichmäßigkeit der Zusammensetzung der Tabletten wurden jeweils drei
Tabletten auf ihren Gehalt an Wirkstoff und Hilfsstoffen analysiert. Auf eine Analyse des Gehalts an
49 Polymeren wurde verzichtet, da dieser sich rechnerisch ergibt.

Die in den Beispielen genannten Teile und Prozente beziehen sich auf das Gewicht.

Beispiel 1

45 Teile eines Copolymerisates vom K-Wert (nach H. Fikentscher, Cellulose-Chemie 13 (1932), S. 58-64 und 71-74) 30 aus 60 % N-Vinylpyrrolid-2-on (NVP) und 40 % Vinylacetat (Vac), 5 Teile Stearylalköhol und 50 Teile Theophyllin wurden über drei der oben genannten Dosierwaagen in den Trichter eines Extruders des oben genannten Typs dosiert und extrudiert. Die Temperatur des aus sechs Schüssen bestehenden Extrudermantels betrug 30, 60, 60, 60, 60 und 60 °C; die Dise wurde auf 100 °C aufgeheizt.
 Der hierbei erhaltene Strang wurde direkt mit dem in den Ansprüchen 5 und 6 der EP-A-240 906 und der zugehörigen Zeichnung beschriebenen Gerät zu Oblong-Tabletten verpreßt. Die Analyse dieser Tabletten hatte folgendes Erzebeiis:

Wirkstoff:	49,9	50,2	49,7 %
Stearylalkohol:	5,10	4,92	5,03 %

Beispiel 2

5

15

50 Teile des Copolymerisats von Beispiel 1 und 50 Teile Theophyllin wurden gemäß Beispiel 1 in einem Doppelschneckenextruder vermischt und extrudiert und anschließend gemäß Beispiel 1 zu Obiong10 Tabletten verpreßt. Die Temperatur der Extruderschüsse wurde auf 30, 60, 60, 60, 90 und 120°C eingestellt. Die Düse hatte ebenfalls eine Temperatur von 120°C.

Analyse des Wirkstoffgehaltes: 49.3, 50.1 und 50.5 %

Beispiel 3

47,5 Teile eines Copolymerisats vom K-Wert 30 aus 60 % NVP und 40 % Vac, 2,5 Teile vernetztes Polyviny/pyrrolidon (PVP) als Tablettensprengmittel und 50 Teile Theophyllin wurden gemäß Beispiel 1 in einem Doppelschneckenextruder vermischt und extrudiert und anschließend wie dort verformt. Die Temperatur der fünf Schüsse betrug jeweils 120°C, die Düse hatte eine Temperatur von 130°C.

20 Analyse des Wirkstoffgehaltes: 50,6, 50,1 und 49,8 %

Beispiel 4

50 Teile des Copolymerisates vom K-Wert 52 aus 30 % NVP und 70 % Vac und 50 Teile Theophyillin wurde gemäß Beispiel 1 im Doppelschneckenextruder gemischt und extrudiert und zu Tabletten verformt. Die Temperatur der fünf Schüsse betrug 30, 60, 100, 100 und 120 °C. Die Düse wurde ebenfalls auf 120 °C aufgeheizt.

Analyse des Wirkstoffgehalts: 50,8, 49,9 und 49,6 %.

30 Beispiele 5 bis 8

Eine Mischung von 50 % eines NVP-Homopolymeren von dem jeweils in der Tabelle angegebenen K-Wert und 50 % Theophyllin wurde gemäß Beispiel 1 in einen Einwellen-Extruder dosiert, bei der jeweils in der Tabelle angegebenen Temperatur aufgeschmolzen, extrudiert und gemäß Beispiel 1 zu Tabletten verformt. Sodann wurde der Wirkstoffgehalt von je drei Tabletten analysiert.

						T [0 C	1		Theopt	hylling	ehalt
	8ei-	K-Wert	1.	2.	3.	4.	5.	Dűse		(7.)	
40	spiel				Schuß						
	5	12	115	125	135	135	135	145	51,0	49.4	49.6
	6	17	125	125	135	145	145	155	49,9	50,8	49,2
45	7	25	145	155	165	175	175	175	50,3	49,1	50,7
70	8	3.0	150	160	160	170	180	180	49.1	50.5	50.8

50 Beispiel 9

40 Teile eines Copolymerisates aus 60 % NVP und 40 % Vac vom K-Wert 30, 10 Teile Polyhydroxyethylmethacrylat und 50 Teile Theophyllin wurden gemäß Beispiel 1 verarbeitet. Temperatur der Schüsse: 70, 80, 80, 80, 80 °C. Düse: 90 °C. Wirkstoffgehalt: 50,2, 50,4 und 49,8 %.

Beispie 10

55

50 Teile eines handelsüblichen, zu 80 % verseiften Polyvinylacetats und 50 Teile Theophyllin wurden

EP 0 337 256 B1

analog zu Beispiel 1 verarbeitet. Die Temperatur der Schüsse betrug 100, 100, 110, 120, 130 °C. Düse: 150 °C. Theophyllingehalt: 49,1, 50,9 und 49,8 %.

Beispie 11

5

25

35

an

45

50

55

50 Teile Polyhydroxyethylmethacrylat vom K-Wert 30 und 50 Teile Theophyllin wurden gemäß Beispiel 1 verarbeitet. Temperatur der Schüsse: 120, 130, 150, 160, 160 *C. Düse: 170 *C. Theophyllingehalt: 49,8, 50,4 und 50,1 %.

10 Beispie 12 bis 14

36 Teile eines Copolymerisates aus 60 % NVP und 40 % Vac vom K-Wert 30, 4 Teile Stearylalkohol, 40 Teile Theophyllin und 20 Teile Beispiel 12! Stäfke

15 Beispiel 13) Lactose

Beispiel 14) Saccharose

wurden gemäß Beispiel 1 in einen 6-schüssigen Doppelschneckenextruder dosiert, extrudiert und wie dort zu Tabletten verformt. Die Temperatur der Schüsse betrug 90, 100, 110, 120, 120, 130°C, die der Düse 135°C. Der Theophyllingehalt betrug

20 Beispiel 12) 50,0, 50,3, 50,1 % Beispiel 13) 50,4, 49,9, 49,6 %

Beispiel 14) 49,9, 50,3, 49,7 %.

Beispiele 15 bis 17

50 Teile des Copolymerisates der Beispiele 12 bis 14 und 50 Teile Verapamil wurden gemäß den Beispielen 12 bis 14 zu Tabletten geformt. Verapamilgehalt: Beispiel 15) 49,8, 49,6, 50,0 %

Beispiel 16) 50,1, 49,8, 50,4 %

30 Beispiel 17) 50.3, 50.5, 49.9 %.

Analog den obigen Beispielen wurden die folgenden durchgeführt. Die Bedingungen der Verarbeitung sowie die gefundenen Gehalte an Wirkstoff und monomerem Hilfsstoff sind tabellarisch erfaßt.

5		Düse	120	110	140	140	115	110	100	100	0.9	9.0	100	135	140	09 (90
		16	120	110	1,0	130	115	=	100	100	9	80	100	130	1,0	9	80
10		15	120	110	140	130	115	110	95	95	9	80	95	120	140	9	9
		1	120	110	120	120	110	:	80	80	•	9	9 2	120	120	7.0	9
15		13	100	90	100	100	90	95	80	80	40	20	80	001	=	0 7	55
		12	80	20	90	90	9.0	80	20	20	30	0,	٥,	90	9.0	30	0,
20		Ξ	09	9	80	9.0	2	9	9	9	30	0,	9	80	80	30	0,
25		<pre>GewVerhaltnis Wirkst./Polymer/ Hilfsstoff</pre>	0/05/05	40/40/20	60/35/5	60/30/10	60/35/5	50/40/10	60/35/5	50/40/10	50/40/10	20/20/0	20/20/0	20/45/5	50/50/0	20/20/0	50/50/0
30		Hilfs- stoff	.,	Stärke	StA	StA	StS	StA	MgSt	MgSt	MgSt	./:	··	StA	./:	./:	··
35		Polymer	∢	∢	۷	∢	∢	80	∢	4	∢	8	∢	∢	۷	80	∢
40		•	47,5														
45	Q.	Wirkstoff	Pseudoephedrin 47,5 Diphenhydramin 2,5	Propafenon	Anipamil	Vitamin B1	Nicotinsaure	Biperiden	Biperiden	Canthaxantin	Canthaxantin						
50	Tabelle	Beisp. Nr.	18	19	20	21	22	23	54	25	56	27	2.8	29	30	31	32

5																	
10																	
15		fgehalt)						10,01						4,98 5,05			
20		Hilfsstoffgehalt (1)						10,10 10,09						, , 96, 4			
25								-			-						
30		halt	47,8														
35	(Gunzı	Wirkstoffgehalt (1)	1,74														
30	(Fortset	I I	9,74	40.1	9'69	60,3	60,5	50,0	8,09	8'67	50,7	49,3	50,4	50,2	7'67	9'09	50,1
40	Tabelle - (Fortsetzung)	Beisp. Nr.	9-	19	20	21	22	23	24	25	26	27	2.8	2.9	30	31	32
45	-																

5	gehalt	7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10	Wirkstoffgehalt (2)	2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	3	7
15	Dūse	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	16	80 120 60 130 130 60 120 120 110 110 120 120
20	5	8 0 2 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 0
	7	80 120 50 100 120 120 120 120 120 120 120 120
25	5	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	12	
30	=	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
	GewVer. Wirkst./ Polymer	25/75 26/75 26/75 26/75 26/75
35	į	
	Polymer	< m < m < 0 < 0 < 0 < < < < 0
ob t z ung)	ε	Indomethacin Indomethacin Indomethacin Antamail Antamail Antamail Antamail Antamail Antamail Antamail Benzocain Aliathazol
54 Grisetzung)	. Wirkstoff	Indomethacin Anipamil Anipamil Anipamil Benzocain Paracetamid 5.5 - Outphenbyy Paracetamid 5.5 - Outphenbyy Paracetamin
Tabel	Beisp.	4 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8

_
- 0
•
ř
*
0
9
+
- 5
- 0
u
=
q
-
_
0
ō
r
_

Beisp.	o. Wirkstoff Polymer	Polymer	GewVerhältnis T1 T2 T3 T4 T5 T6 Härkst./Polymer	=	12	2	ž	ž.	16	Düse	Wirks	Wirkstoffgehalt (%)	alt
20	Benzocain	ш	25/75	9	10	9.0	70 80 120 130	130	130	130	24,9	24.7	24.9
51	Benzocain	ဗ	25/75	9	7.0	20	70 70 80 80	90	9.0	120	25,0 24,8 25,1	24.8	25,1
25	Benzocain	I	25/75	20	0.9	09	09 09 09		9.0	110	25,2	25.2	25.0
23	53 Benzocain	_	25/75	5	9	7	7.0	7.5	50 60 70 70 75 75 80	6	6 76	25.3	26.1

10	75 T6 Düse	0 6	08 06 0	1001	08 08 0	0 7 0 70	0 7 0 70	07 07 0	01 01 0	07 07 0	02 02 0	0 60 55	5 65 60	5 65 60	9 65 60	0 20 50	0 20 0	0 20 20	0 20 00	90 80	01 01 0	05 05 1	08 09 1	
75	1		06 06	-	98	0 80	08	0 80	000	90	0 8 0	9 9	5 65	5 65	9 9	0 20	09 (09 (09 (98	90	50	99	1
	i			90	ē	0.0	0 80	90	90	8	9 8	9 9	9 (9	9	9	9	9 .	09	80	8	20	8	:
20	13		8 8	90	90	_	~	20	02	~	- 20	- 65	9	20	9	69	55	55	55	80	90	20	80	
	12	0 20		15	02	9	9	09 1	09 1	- 60	9 -	- 60	55	55	55	50	20	50	20	70	2	45	20	
25	= \	09	65	65	9	20	20	20	20	20	20	20	4.5	4.5	4.5	20	9	7	•	9	9	9	9	
30	GewVerhältnis Wirkst./Polymer/ Hilfsstoff	40/55/5	40/55/5	30/60/10	20/70/10	9/15/01	40/48/12	40/42/18	9/15/01	40/48/12	40/42/18	34/54,4/13,6	6/89/5	6/84/10	6/79/15	6/74/20	6/69/25	6/64/30	6/59/35	61,5/38,5	61,5/34/4,5	61,5/29,5/9,0	40/45/15	
35	Hilfs- stoff	StA	StA	StA	StA	StA	StA	StA	StS	StS	StS	StA	StA	StA	StA	StA	StA	StA	StA		StA	StA	Starke	
40	Polymer	٠.	< 4	∢	∢	∢	∢	4	∢	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	∢	∢	4	۷	4	۷	
S 5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wirkstoff	Hetoprolol	Oiclophenac	Furosemid	Nifedipin	Gallopamıl	Gallopamil	Gallopamil	Gallopamil	Gallopamil	Gallopamil	Anipamil	Biperiden	Biperiden	Biperiden	Biperiden	Biperiden	Biperiden	8 iperiden	Bezafibrat	Sezafibrat	Bezafibrat	Hetoprolol	
Tabell	Beisp.	35	26	2.5	28	9	09	19	62	63	• •	6.5	99	29	6.8	69	10	1.2	7.2	73	1,4	15	91	;

40	35	30	25	20	15	10	5
Tabelle -	(Fortsetzung)	(Bunz					
Beisp. Nr.	Wirk	Wirkstoffgehalt (1)		Hilfs	Hilfsstoffgehalt (1)	1 t	
*	39.7	6.00	1 07		9		
55	46.2	46,5	1,6,0	:	;	;	
99	40.2	1.01	40,2	4.93	4.95	5.01	
25	29,7	30,1	30,2	10.0	10,1	10,1	
58	20,2	20,0	19,9	6.6	101	10.1	
29	39,9	7.07	39,7	5,93	90,9	6.05	
09	1.04	39.7	1.01	12,1	12,1	12,0	
- 9	39,7	0.04	39,9	17.8	18.1	18.7	
62	£0,3		39,8	5.93	5,93	60'9	
63	39,8	6.03	1,01	12.0	12.0	6,11	
79	1.01		39,7	17.9	17.8	18,0	
92	34,4	34,3	33,6	13,5	13.7	13,6	
99	5,99	6.07	60,9	5.06	5,07	5,00	
29	5,92	6,05	90'9	6.6	6.6	10,0	
89	90'9	6,01	5,92	14.9	14,9	15,2	
69	5,98	5.94	5,99	19,8	20,0	19,9	
0.2	5,93	5,98	5,99	25,1	25.2	25,0	
-	5,94	6.07	5,97	30,1	30,3	29,7	
12	96'5	60.9	6,07	34,9	35,6	34,8	
73	62,0	61.8	61.2				
1.	62,1	6.1.9	6,09	4,45	4.47	4,55	
15	4,19	6.09	61.9	8,93	90'6	8,98	
92	1'01		0.04				
11	40,2		39.7				

Beisp.	Wirkstoff	Polymer	Hilfs- stoff	GewVerhältnis Wirkst./Polymer/ Hilfsstoff	=	2	2
92	Anipamil	∢	Lactose	32/43/25	55	9	=
62	Anipamil	<	Cellulose	32/61,2/6,8	22	9	2
90	Anipamil	<	Lactose	32/34,4/13,6	22	9	2
=	Anipamil	۷	Stärke	32/54,4/13,6	22	69	2
82	Coffein Pulver	۷	StA	50/45/5	65	22	90
63	Coffein Pulver	<	,	20/50	9	12	90
;	Coffein Granulat	<	StA	50/45/5	65	2	2
9.2	Coffein Granulat	<	,	20/20	65	2	20

65 65

9

9

8 00 80

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Duse

16

2

ľ

= Howiol● 30-92 (zu 92 I hydrolys. Polyvinylalkohol) - Howiel 4-80 (zu 80 % hydrolys. Polyvinylalkohol) . .

 Copolymer aus NVP, Vinylacetat und Hydroxypropylacrylat im Gewichtsverhältnis 30/40/30; K-Wert ca. 18

. Celluloseacetat-phthalat Celluloseacetat

- Copolymer Vinylacetat/Crotonsäure; K-Wert ca. 30 - Stearylalkohol Stearinsaure StA StS

- Magnesiumstearat HgSt

6										
10							6,95		5,03	
15		Hilfsstoffgehalt (2)					, 197		6,98	
20		Hilfs					5,06		4,95	
25			32.2	32,2	31.6	32.0	50,3	8.64	9.64	8 69
30	6un	Wirkstoffgehalt [2]	32.0	31,9	32,2	31,8	50,2	50,3	5'67	50.5
35	Tabelle - Fortsetzung	Wirk	31,8	32,0	32,3	32,0	50,4	50,2	90'0	50.2
40	Tabelle	Beisp. Nr.	87	1.9	9.0	81	8.2	83	9 4	85

Beispiel 86

50 Teile eines Copolymerisates vom K-Wert 30 aus 60 % NVP und 40 % Vac und 50 Teile Theophyllin wurden kontinuierlich in den Trichter einer Spritzgußmaschine dosiert und bei 120 °C zu Oblong-Tabletten 50 von 1 cm Länge verarbeitelt. Wirkstoffischalt: 50.8. 494 und 50.5 %.

Beispiel 87

47,5 Teile des Copolymerisates von Beispiel 86, 2,5 Teile Stearytalkohol und 50 Teile Theophyllin wurden kontinuierlich in eine Spritzgußmaschine dosiert und bei 100 °C zu Dragee-Kernen verarbeitet. Die Form wurde bei Raumtemperatur belassen. Theophyllingehalt: 49,0, 50,3 und 50,9 %. Gehalt an Stearytalkohol 2,56, 2,49 und 2,44 %.

EP 0 337 256 B1

Beispiel 88

25 % Paracetamol und 75 % PVP vom K-Wert 12, das gemäß DE-A-36 42 633 in Wasser mit einem organischen Peroxid als Starter hergestellt worden war, wurden kontinuierlich in den Einfüllstutzen einer Spritzgußmaschine dosiert und bei einer Düsentemperatur von 130 °C zu Dragee-Kernen geformt. Wirkstoff-gehält: 24.7. 25.2 und 24.9 %.

Beispiel 89 und 90

Beispiel 88 wurde mit Phenytoin bzw. Benzocain als Wirkstoff wiederholt. Wirkstoffgehalte: Beispiel 89) 25,1, 25,3 und 24,9 % Phenytoin Beispiel 80) 24,8,252 und 24,9 % Phenytoin Beispiel 90) 24,8,252 und 24,5 % Benzocain.

Patentansprüche

15

- Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen durch kontinuierliches Dosieren der Komponenten und Formgeben nach üblichen Methoden.
- Verfahren zur Herstellung pharmazeutlischer Mischungen nach Anspruch 1 durch kontinuierliches
 Dosieren der Komponenten in einen Extruder und Verformen des extrudierten plastischen Stranges nach üblichen Methoden.
 - Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen nach Anspruch 1 durch kontinuierliches Dosieren der Komponenten in einen Zweiwellenextruder und Verformen des extrudierten plastischen Stranges nach üblichen Methoden.
 - Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen nach Anspruch 1 durch kontinuierliches Dosieren der Komponenten in den Trichter einer Spritzgußmaschine und Spritzgießen.
- 5. Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen nach einem der Ansprüche 1 bis 4 durch kontinuierliches Dosieren der Komponenten auf elektronischen Differentialdosierwaagen mit Schneckenförderer.
- Verfahren zur Herstellung pharmazeutischer Mischungen nach Anspruch 5 durch kontinuierliches
 Dosieren der Komponenten auf elektronischen Differentialdosierwaagen mit k\u00e4mmenden, selbstreinigenden Doppelschnecken als F\u00f6rderelement.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die pro Stunde zu dosierenden Einzelmengen bei 50 g oder mehr liegen.

Claims

40

- A process for the preparation of a pharmaceutical mixture by continuous metering of the components and shaping by a conventional method.
- A process for the preparation of a pharmaceutical mixture as claimed in claim 1 by continuous metering of the components into an extruder and molding of the extruded plastic extrudate by a conventional method.
- 59 3. A process for the preparation of a pharmaceutical mixture as claimed in claim 1 by continuous metering of the components into a twin-screw extruder and molding of the extruded plastic extrudate by a conventional method.
- A process for the preparation of a pharmaceutical mixture as claimed in claim 1 by continuous metering
 of the components into the hopper of an injection molding machine and carrying out injection molding.
 - A process for the preparation of a pharmaceutical mixture as claimed in any of claims 1 to 4 by continuous metering of the components on electronic differential metering balances having screw

EP 0 337 256 B1

conveyors.

- 6. A process for the preparation of a pharmaceutical mixture as claimed in claim 5 by continuous metering of the components on electronic differential metering balances having intermeshing, self-purging twin screws as a conveying element.
- A process as claimed in any of claims 1 to 6, wherein the individual amounts to be metered per hour are 50 g or more.

10 Revendications

an

45

50

55

- Procédé de préparation de mélanges pharmaceutiques par dosage des composants en continu et mise en forme selon des méthodes usuelles.
- 18 2. Procédé de préparation de mélanges pharmaceutiques selon la revendication 1, par dosage des composants en continu, dans une boudineuse, et mise en forme du jonc plastique, extrudé, selon des méthodes usuelles.
- Procédé de préparation de mélanges pharmaceutiques selon la revendication 1, par dosage des composants en continu, dans une boudineuse à deux arbres, et mise en forme du jonc plastique, extrudé, selon des méthodes usuelles.
 - Procédé de préparation de mélanges pharmaceutiques selon la revendication 1, par dosage des composants en continu, dans la trémie d'une presse à injecter, et moulage par injection.
 - 5. Procédé de préparation de mélanges pharmaceutiques selon l'une des revendications 1 à 4, par dosage des composants en continu, sur des balances à doser différentielles à propulseur à vis sans fin.
- 30 6. Procédé de préparation de mélanges pharmaceutiques selon la revendication 5, par dosage des composants en continu, sur des balances à doser différentielles à doubles vis sans lin pelignantes, auto-nettoyantes, en tant qu'élément transporteur.
- Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, avec lequel les quantités individuelles à doser par heure s'élèvent à 50 g ou plus.